



CERTIFICACION ISO 9001

VERSION 2008

FICHA TECNICA GRANO GAMMA



PINTURAS GAMMA COLOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Revestimiento texturado fino, 25 y 30 en pasta preparado a base de resinas sintéticas, emulsión acrílica, aditivos y pigmentos de alta calidad. Bien aplicado deja una terminación graneada de hermosa y muy decorativo aspecto, ayuda a disimular imperfecciones de la superficie.

USOS

Especial para ser aplicado sobre estucos, losas, empastes, etc.

Es de tipo exterior e interior etc.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben estar previamente preparadas, firmes y libres de materia grasa, polvo o materiales sueltos. A la superficie preparada convenientemente, se aplica una mano de fondo a brocha o rodillo, con el mismo material diluido con agua o más Latex Super Extra del mismo color del grano gamma y se espera que se seque completamente.

Casa Matriz

Amunátegui 187, Peñablanca - Villa Alemana

Fono: (32) 2727665 - (32) 2727668

Email: ventas@gammacolor.cl

Sucursal Viña del Mar

Cancha 120 - Viña del Mar

Fono: (32) 2671701 - (32) 2675904

Email: sucursavina@gammacolor.cl

Sucursal Coquimbo

Los Albañiles 1250, Barrio Industrial - Coquimbo

Fono: +56 9 50139200

Email: sucursuscoquimbo@gammacolor.cl

ACABADO	Mate.
COLOR	Blanco y colores a pedido.
VOLUMEN SÓLIDO	65% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	8 Mts.2/tineta con grano 25 proyectado 9 Mts.2/tineta con grano fino proyectado 7 Mts.2/tineta con grano 30 proyectado
N° DE MANOS	1.
TIEMPO DE SECADO	tacto: 2-3 horas. "Verano" : 5-6 horas. "invierno" Secado final: 5 días
VISCOSIDAD (25°C)	Pasta tixotrópica.
PESO	6 kg. galon 24 kg. balde 300 kg. tambor
MÉTODO DE APLICACIÓN	Una vez seca la mana de fondo se procede a llenar la superficie, alrededor de un metro cuadrado con la pasta tal cual viene en el envase, mediante una llana de acero como si estuviera empastado. Enseguida se saca todo el material remanente con una espátula. De inmediato sin dejar que el material aplicado se seque, se "peina" con un rodillo mojado con agua o con el mismo material. Al aplicarlo con molinete queda una terminación pareja y graneada.
DILUCIÓN	GRANO GAMMA viene preparado y s61o se debe diluir hasta lograr que el material se suelte con facilidad del rodillo.
DILUYENTE	Agua.

**Tineta
25 kg**

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

"Producto no peligroso". Antes de utilizar, lea atentamente las instrucciones del envase. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del producto.

Almacenar en lugar fresco.

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad.



La información de la presente ficha, es resultado de investigaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se utilice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garantizar el resultado final.