



CERTIFICACION ISO 9001
VERSION 2008

FICHA TECNICA

BARNIZ MARINO



PINTURAS GAMMA COLOR



DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de resinas alquídicas y aceites tratados, especialmente reforzados para lograr terminaciones de buen acabado y brillo.

USOS

Se recomienda especialmente para barnizado de madera en general.

Formulado para proteger maderas tanto en interiores como exteriores.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies deben encontrarse libres de polvo, grasas y en general de toda suciedad, y totalmente secas antes de su aplicación. Se recomienda sellar la madera o impregnarlas con aceites para obtener una terminación uniforme.

INSTRUCCIONES

Maderas Nuevas: a superficie deberá encontrarse seca y libre de humedad, polvo y grasa u otros contaminantes. La limpieza debe efectuarse por lo menos 2 días antes de la aplicación, no debe estar contaminada con termitas, aplicar de 2 a 3 manos del producto.

Maderas Antiguas: Es de extrema importancia eliminar acabados sueltos, resquebrajados o descascarados. La madera deteriorada debe ser lijada hasta llegar a la madera fresca antes de aplicar.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

"Producto inflamable"*. Antes de utilizar, lea atentamente las instrucciones del envase. Manténgase alejado de fuentes de calor y llama. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del producto.

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

ACABADO	Brillante.
COLOR	roble, nogal, caoba, alerce, incoloro.
VOLUMEN SÓLIDO	48% app.
RENDIMIENTO TEÓRICO	30 – 35 Mts.2/Gln. Según porosidad y rugosidad del sustrato.
N° DE MANOS	2.
VISCOSIDAD	120 seg. Copa Ford.
PESO POR GALÓN	3,3 K
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo y pistola. La segunda mano debe aplicarse de un día para otro. Se aplica a brocha o pistola, en 2 a 3 manos, sobre
DILUYENTE	Diluyente sintético o aguarrás mineral..
DILUCIÓN	Brocha y rodillo: 0,2- 0,4 lt/gl máximo.

Casa Matriz

Amunátegui 187, Peñablanca - Villa Alemana

Fono: (32) 2727665 - (32) 2727668

Email: ventas@gammacolor.cl

Sucursal Viña del Mar

Cancha 120 - Viña del Mar

Fono: (32) 2671701 - (32) 2675904

Email: sucursavina@gammacolor.cl

Sucursal Coquimbo

Los Albañiles 1250, Barrio Industrial - Coquimbo

Fono: +56 9 50139200

Email: sucursalcoquimbo@gammacolor.cl



La información de la presente ficha, es resultado de investigaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se utilice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garantizar el resultado final.